



### 1. Productomschrijving

Waterafdukbare kunststofdispersie voor cementgebonden spachtels.

### 2. Toepassingsgebied

Toeslagstof bij het aanmaakwater voor KEIM Concretal-Fijnsachtel voor het verkrijgen van een inwasmortel voor gietgallen.

### 3. Producteigenschappen

kunststofdispersie

### 4. Verwerkingsinstructies

#### Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en vrij zijn van stof, olie e.d. In de regel dient de ondergrond middels stralen opgeruwd worden.

De ondergrond naar behoefte voorbevochtigen zonder deze te verzadigen.

#### Aanmaken

Mengverhouding bij 20°C.

Inwasmortel:

25 kilo KEIM Concretal-Fijnsachtel

4,5 liter water

1,5 liter KEIM Concretal-Speciaalemulsie

KEIM Concretal-Speciaalemulsie wordt eerst door het aanmaakwater gemengd waarna vervolgens de mortel wordt aangemaakt.

De inwasmortel wordt vervolgens met de blokkwast of borstel aangebracht.

Afhankelijk van de applicatieomstandigheden (ondergrond, temperatuur e.d) eerst een proefvlak opzetten.

#### Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +8 tot 30°C te zijn tijdens de applicatie. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden.

#### Verbruik

ca. 60 ml/m<sup>2</sup>/mm inwasmortel.

#### Vervolgbehandeling

Minimaal 5 dagen droging in acht nemen (bij 20°C)

Bij het spachtelen van volle vlakken met KEIM Concretal-Fijnsachtel kan door toevoeging van KEIM Concretal-Speciaalemulsie een verbeterde hechting verkregen worden.

Bij zeer dunne spachtellagen is toevoeging van KEIM Concretal-Fijnsachtel structureel aan te raden

25 kilo KEIM Concretal-Fijnsachtel

3,5 liter water

1,0 liter KEIM Concretal-Speciaalemulsie

#### Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 tot 30°C te zijn tijdens de applicatie.

### 5. Verpakking

5 liter jerrycan.

### 6. Opslag

12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

### 7. Gevarencodering

Bevat tri-iso-butyl- fosfaat.

Kan allergische reacties veroorzaken.

### 8. Transport codering

Niet van toepassing.

### 9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.



## 10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



**KEIM Nederland BV**

Dukdalfweg 26  
1332 BM Almere  
Tel. +31 36 5320 620  
Fax +31 36 5320 030

Bedrijvenpark De Vaart  
Postbus 1062  
1300 BB Almere

[www.keim.nl](http://www.keim.nl)  
[info@keim.nl](mailto:info@keim.nl)