



### 1. Productomschrijving

KEIM I&F-Grund is een kleurloze oplosmiddelhoudende grondering met een zeer goede waterdampdoorlaatbaarheid.

### 2. Toepassingsgebied

KEIM I&F-Grund dient ter versteviging van bijzonder moeilijke ondergronden. Typische toepassingen zijn licht krijtende of doorslaande ondergronden.

### 3. Producteigenschappen

- Verstevigend
- Hoog waterdampdoorlaatbaar
- Brokkelt niet
- Resistent tegen vergeling
- Goede hechting

#### Materiaal kenmerken

- Dichtheid 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- S<sub>d</sub>-waarde 0,02 m

#### Kleur

Kleurloos

### 4. Verwerkingsinstructies

#### Verwerking

Met KEIM I&F-Grund kunnen problematische ondergronden naar gelang het schadebeeld behandeld worden.

Een enkele behandeling kan voldoende zijn, over het algemeen is het aan te bevelen om twee lagen aan te brengen met een tussentijdse droging van tenminste 5 uur. KEIM I&F-Grund wordt gebruiksklaar aangeleverd en dient onverdund aangebracht te worden.

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, en stofvrij zijn. Na een droogtijd van tenminste 5 uur kan KEIM I&F-Grund afgewerkt worden met KEIM Biosil, Ecosil-ME, Optil, Quarzil, Concreton, Soldalan, of Granital.

#### Verwerkingsvoorschriften

Lucht en ondergrondtemperatuur > 5°C.

### Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond 0,2 liter/m<sup>2</sup> (2 lagen). Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met thinnerverdunning reinigen.

### 5. Verpakking

2,5 liter en 5 liter blikken.

### 6. Opslag

Gesloten verpakking is 12 maanden houdbaar in een koele maar vorstvrije opslag. Warmte en directe zon vermijden. De opslag dient goed geventileerd en vonkvrij te zijn.

### 7. Gevarencodering

F	Licht ontvlambaar
XI	Irriterend
R 11	Licht ontvlambaar
R 36	Irriterend voor de ogen
R 67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 33	Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
S 35	Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
S 37/39	Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken



S 64 Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

## 8. Transport codering

**Klasse:** 3

**Verpakkingsgroep:** II

**UN-Nr:** 1263

## 9. Afval

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 11.  
Uitsluitend lege verpakkingen ter recycling aanbieden.

## 10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op aangrenzende vlakken direct met veel water verwijderen. Zorgdragen voor een goede ventilatie. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



KEIM Nederland BV

Dukdalfweg 26  
1332 BM Almere  
Tel. +31 36 5320 620  
Fax +31 36 5320 030

Bedrijvenpark De Vaart  
Postbus 1062  
1300 BB Almere

[www.keim.nl](http://www.keim.nl)  
[info@keim.nl](mailto:info@keim.nl)