



1. Productomschrijving

KEIM Restauro-Fixatief is een gebruiksklaar verdunnings- en grondeermiddel op Sol-Silicaatbasis voor KEIM Restauro-Lasur.

2. Toepassingsgebied

KEIM Restauro-Fixatief is in combinatie met KEIM Restauro-Lasur bijzonder geschikt voor een lazurende kleurbehandeling van zandsteenoppervlakken, bv. het op kleur gelijktrekken van reparaties ten opzichte van de ondergrond. De te behandelen oppervlakken dienen poreus (zuigend) te zijn.

KEIM Restauro-Fixatief is met KEIM Restauro-Lasur in elke gewenste verhouding mengbaar, voor elk gewenst lazureffect.

3. Producteigenschappen

Technische kenmerken

- Soortelijk gewicht : ca 1,05 g/cm³
- Uiterlijk : kleurloos, helder

4. Verwerkingsinstructies

Ondergrond

De minerale ondergrond dient stofvrij, zuigend en droog te zijn. Slecht hechtende oude verflagen dienen te worden verwijderd.

Voorfixatie

Sterk zuigende of zandende ondergronden vereisen een kleurloze voorfixatie met onverdunde KEIM Restauro-Fixatief.

Verwerkingsvoorschriften

Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen +5°C en 30°C. Uitsluitend op een droge ondergrond en buiten alleen bij droog weer verwerken en niet bij directe zonbelasting, op sterk opgewarmde ondergronden of bij sterke windverwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

Wachttijden

Tussen de lazurlagen telkens een wachttijd aanhouden van ca. 12 uur.

Verbruik

Naar gelang de mengverhouding en per lazurlaag: ca. 50 ml/m² gemengd product Design-Lasur en Design-Fixatief.

De opgegeven verbruiken zijn richtwaarden, afhankelijk van het gewenste lazureffect, de wijze van applicatie en van de ondergrond. Het exacte verbruik kan uitsluitend middels een proefvlak worden vastgesteld.

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

5. Verpakking

5 en 20 liter cans.

6. Opslag

KEIM Design-Fixatief is in gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig te worden gesloten.

7. Gevarencodering

Niet van toepassing

8. Transport codering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op



omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



KEIM Nederland BV

Dukdalfweg 26
1332 BM Almere
Tel. +31 36 5320 620
Fax +31 36 5320 030

Bedrijvenpark De Vaart
Postbus 1062
1300 BB Almere

www.keim.nl
info@keim.nl