



FICHE TECHNIQUE

KEIM IMPRESSION I&F

1. DESCRIPTION

KEIM Impression I&F est une solution incolore micro-poreuse en phase solvant organique, perméable à la vapeur d'eau.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Destinée à la consolidation de supports légèrement friables et au traitement de surfaces faiblement inclinés ou comportant des taches : rouille, vert-de-gris, bitume, tanins, aniline, etc.

3. PROPRIETES

- Consolidant
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Ne jaunit pas
- Ne craquèle pas
- Bonne adhérence

Caractéristiques techniques :

- Densité : 0,9
- Epaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau : $S_d \leq 0,02$ m. (pour une application en une passe)

Teinte:

Incolore

4. APPLICATION DU PRODUIT

Le traitement des supports problématiques sera effectué avec KEIM Impression I&F en fonction de l'ampleur des dommages.

L'impression en une couche peut être suffisante pour les supports peu marqués, toutefois, il est recommandé de procéder à une application en deux couches espacées de 5h minimum notamment pour les supports présentant des taches plus marquées.

Le support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré. Appliquer KEIM Impression I&F non diluée sur les maçonneries présentant des taches, de préférence sur des panneaux complets afin d'obtenir un résultat homogène. Toujours appliquer en couches fines. L'application d'épaisseurs trop importantes peut

perturber la bonne adhérence du revêtement minéral. Ne pas appliquer par projection mécanisée (airless). Le temps de séchage de KEIM Impression I&F est de 5 heures minimum. Elle peut ensuite être recouverte par les peintures des systèmes KEIM Granital, Soldalit, Concretal et Ecosil-ME.

Conditions d'application :

Température ambiante et du support supérieure à 5° C. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Consommation :

Environ 0,2 L/m² pour un traitement en 2 couches. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en oeuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils aussitôt après usage au moyen d'un diluant cellulosique.

5. CONDITIONNEMENT

Bidon métallique 2,5 et 5L.

6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais, sec, ventilé et préservé du gel. Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés.

7. DESTRUCTION

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 08 01 11.



8. CONSIGNES DE SECURITÉ

Produit dangereux (Xi) et facilement inflammable (F). Tenir éloigné de toute source d'ignition ou de tout corps incandescent.

Travailler et laisser sécher dans des locaux suffisamment ventilés. Travailler avec des gants et des lunettes de protection.

Ne pas fumer, manger ou boire, pendant l'utilisation du produit.

Laver abondamment à l'eau en cas de contact accidentel. Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.