



FICHE TECHNIQUE

MORTIER DE REBOUCHAGE KEIM MULTIPOR

1. DESCRIPTION

Mortier minéral sec, préparé en usine à base de liants hydrauliques et d'agrégats légers.

2. DESTINATION

Destiné à reboucher les épaufrures de panneaux d'isolation Multipor et à assurer la continuité des éléments isolants (garniture de joints jusqu'à 5 mm de largeur).

3. PROPRIÉTÉS

- Facilité d'application
- Faible retrait
- Bonne stabilité
- Faible tension

Caractéristiques techniques :

Liant conforme aux normes DIN EN 197 (ciments) et DIN EN 459 (chaux de construction)

- Résistance à la compression : 2,5 - 5,0 N/mm²
- Granulométrie : 0 - 2 mm
- Conductivité thermique : 0,16 W.m-1.K-1
- Classement de réaction au feu : A1 (selon DIN 4102)

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation du support :

Le support doit être propre, sec, résistant et débarrassé de toute graisse.

Gâchage :

Mélanger sans grumeau le sac de 12,5 kg de Mortier de Rebouchage XPor avec 10 L d'eau. Temps ouvert : env. 25 minutes.

Application :

Reboucher les épaufrures avec le mortier frais en surépaisseur par rapport à la surface

des panneaux. Dès que le mortier a tiré, égaliser l'épaisseur jusqu'à la surface des panneaux isolants. Les épaisseurs d'application sont limitées à 50 mm par couche.

Conditions climatiques :

Pour l'application, la température ambiante et du support doivent être supérieure à 5°C et l'hygrométrie doit être de 80% maximum.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie et d'un séchage trop rapide.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Sac de 12,5 kg.

6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

7. DESTRUCTION

Code CED : 17 01 01.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Xi : irritant. Travailler avec des gants et des lunettes de protection. Laver abondamment à l'eau en cas de contact accidentel. Protéger les surfaces adjacentes et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.



FICHE TECHNIQUE – MORTIER DE REBOUCHAGE KEIM MULTIPOR

ÉDITION JUIN 2018

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.



ZAC Les Portes du Dauphiné - 55 Chemin de Mûre
69780 Saint Pierre de Chandieu
Tél. : 04 72 09 05 09
Fax : 04 78 40 16 21