



FICHE TECHNIQUE

BARBOTINE D'ÉTANCHÉITÉ

KEIM POROSAN®

1. DESCRIPTION

Mortier d'étanchéité à base de ciment, de sables de fine granulométrie et d'additifs spéciaux. La Barbotine d'étanchéité POROSAN est destinée à l'imperméabilisation des parois verticales et la protection des maçonneries intérieures et extérieures contre l'humidité des sols, les eaux d'infiltration et les eaux sous pression.

2. PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence.
- Résistant aux eaux sous pression.
- Facilité d'application.
- Résistant au gel.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Granulométrie : 0 à 0,7 mm.

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation des supports :

La Barbotine d'étanchéité POROSAN s'applique sur l'Enduit ciment-trass POROSAN. Celui-ci doit être propre et non fissuré. Les surfaces à imperméabiliser doivent être débarrassées de toute partie mal adhérente. Reboucher les aspérités (nids de graviers) avant d'appliquer la Barbotine. Arrondir les angles vifs. Humidifier abondamment. Le support doit être humide mais non ruisselant.

Mise en oeuvre :

Humidifier abondamment le support. Gâcher la Barbotine à l'eau claire jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse et exempte de grumeaux. Appliquer une couche à la brosse. Attendre le durcissement et appliquer la 2ème couche avant le séchage complet de la 1ère couche. La 2ème couche peut être lissée à la truelle ou à la taloche.

Protéger le mortier frais des grosses chaleurs, de la pluie, du gel et des courants d'air. Ne pas rebattre la Barbotine ayant commencé sa prise.

Conditions climatiques :

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C et inférieure à 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé, par vent fort et par risque de gel.

Consommation :

Destination	Épaisseur mini	kg/m ²
Humidité des sols	2 mm	env. 4,0
Eaux stagnantes, eaux d'infiltration	2,5 mm	env. 5,0
Eaux sous pression	3,5 mm	env. 7,0

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage. Après durcissement de l'enduit, enlever mécaniquement.

5. CONDITIONNEMENT

Sac papier kraft 25 kg.

6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert. Bien refermer les emballages entamés.

7. DESTRUCTION

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 17 01 01.



8. CONSIGNES DE SECURITÉ

Produit irritant (Xi). Travailler avec des gants et des lunettes de protection. Laver abondamment à l'eau en cas de contact accidentel.

Protéger les surfaces adjacentes et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

ÉDITION JUIN 2018

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.