



FICHE TECHNIQUE

KEIM CONTACT - PLUS

1. DESCRIPTION

Couche de fond minérale blanche au silicate de potassium, prête à l'emploi, conforme à la norme FDT 30808 Famille 1 - Classe 1b1 (parts organiques < 5%).

2. DESTINATIONS

Composé de charges minérales de forte granulométrie et de fibres, le KEIM Contact-Plus est utilisé en couche d'adhérence sur anciens fonds peints bien adhérents, organiques ou minéraux. Le KEIM Contact-Plus permet en outre de masquer la microfissuration (jusqu'à 0,5 mm) et d'égaliser les différences de structures des supports. Doit être impérativement recouvert par une ou deux couches de finition selon la teinte choisie.

3. PROPRIETES

- Permet l'application de revêtements minéraux sur anciens fonds peints avec une peinture organique sans décapage.
- Masque le faïençage et la microfissuration (max.0,5 mm).
- Non filmogène : réagit chimiquement avec le support, permet de le consolider et de le protéger.
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle qui favorise l'évacuation de l'humidité des maçonneries.
- Egalise les différences de structure des supports irréguliers.
- Incombustible
- Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur.
- Ecologique, sans solvant et sans ajout de COV.
- Propriétés algicides et fongicides.

Caractéristiques techniques

- Densité (à 20°C) : env.1,7 g/cm³.
- Diffusion en équivalence de couche d'air : $S_d < 0,02$ m
- Granulométrie maxi : 0,5 mm
- pH : env. 11

Couleur
blanc

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation des fonds Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs, et absorbants.

Éliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté. Sur les supports très absorbants, appliquer une couche d'impression régulatrice d'absorption avec le KEIM Fixatif- Spécial. Réparer les imperfections du support avec KEIM Enduit - Spachtel. Les anciennes peintures doivent être impérativement éliminées avant application de l'enduit. Il est recommandé de décaper les anciennes peintures très filmogènes peu perméables aux échanges de vapeur d'eau avant d'appliquer le KEIM Contact-Plus. Ne pas appliquer sur anciennes peintures élastiques (revêtements d'imperméabilité par exemple), revêtements non adhérents (badigeons de chaux), peintures d'aspect brillant ou satiné (laques), peintures à l'huile de lin, revêtements bitumineux. Ne pas appliquer sur bois, plastiques et métaux.

Mise en œuvre

La sous-couche KEIM Contact-Plus s'applique en une couche à la brosse. Appliquer en mouvements larges par papillonnage. Ne pas lisser dans une seule direction. Recouvrir par une ou deux couches de finition KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Soldalan-ME ou KEIM Concreton-W. Pour les teintes claires, une couche de finition est généralement suffisante. Pour les teintes foncées ou pour les surfaces exposées aux intempéries, appliquer une couche intermédiaire de finition diluée à 10% maxi et une couche de finition non diluée.

Dilution

Sur support non absorbant, appliquer KEIM Contact-Plus non dilué. Sur support absorbant, diluer au maximum avec 10 % de KEIM Fixatif-Spécial. Ne jamais diluer à l'eau.

Temps de séchage (20°C)

Recouvrable : 12 heures



FICHE TECHNIQUE – KEIM CONTACT-PLUS

Conditions climatiques

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 80 %. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Consommation

Env. 0,4 kg/m² (hors dilution) pour 1 couche. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Seau plastique 5 kg et 25 kg.

6. CONSERVATION

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C. Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés.

7. DESTRUCTION

Code CED: 08 01 12

Ne recycler que les emballages vides.

8. CONSIGNES DE SECURITE

Giscode : BSW 10

Le liant minéral a un effet alcalin. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimpeintures.be / www.keimexclusief.be
vente@keimpeintures.be