



FICHE TECHNIQUE

KEIM SP AG

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Système AG KEIM Semi Permanent est un revêtement aqueux anti-graffiti à base de copolymères acryliques et de cire.

2. DESTINATION

S'applique sur tout support minéral poreux comme les briques, le béton ou les crépis. Les salissures sont lavables à l'eau chaude.

3. PROPRIETES DU PRODUIT

- Non toxique
- Sans solvant
- Pratiquement invisible
- biodégradable
- haut rendement
- permet d'éliminer les graffitis à l'eau chaude
- hydrophobe

Caractéristiques techniques

- Consistance : liquide
- Composition : copolymères acryliques et cire
- pH : 8,0 - 9,0 à 25 °C
- Densité : 1,0 à 25 °C

Teinte

Blanc laiteux, transparent après séchage

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation du support

Le support doit être propre, sec et exempt de poussières, d'huile, de graisse et d'autres salissures. Nettoyer le support à l'eau (chaude) sous haute pression et, lorsque nécessaire, avec un produit algicide ou anti-mousse. Éliminer l'huile de coffrage et le produit de cure des supports en béton. Après nettoyage, laisser sécher complètement le support. Les joints doivent avoir plus de 14 jours, le béton plus de 28 jours.

Application

Bien agiter le produit avant l'emploi. Appliquer deux couches soit à l'aide d'un pulvérisateur basse pression équipé d'une buse à jet plat, soit par pulvérisation sans air, soit au pinceau. Lisser tout excès de

pulvérisation après environ 10 minutes. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur à jet plat, régler la pression de façon à obtenir un brouillard fin. Appliquer la seconde couche après environ 4 h. Le revêtement atteint son niveau nominal de résistance après environ 7 jours.

Élimination des graffitis

Utiliser toujours une surface test. Si le support et/ou les circonstances le permettent, laver le graffiti avec de l'eau chaude sous pression. La température doit être au moins de 80 °C et la pression adaptée au support. Lorsque cette procédure de nettoyage n'est pas applicable (espace intérieur), ou ne fournit pas le résultat espéré, recouvrir le graffiti avec le produit KEIM Graffiti Cleaner. Utiliser pour cela une brosse ou un pinceau. Laisser agir pendant 10-30 minutes selon la nature et l'épaisseur de la salissure (temps d'action plus long à basse température). Rincer au pistolet pour autant que le support et/ou les circonstances le permettent. Sinon, éliminer le résidu à l'aide d'un tissu absorbant et éponger avec un tissu humide.

Post-traitement

Après élimination des salissures et séchage du support, appliquer une nouvelle couche du Système AG KEIM Semi Permanent.

Conditions d'application

Température du support et de l'air ambiant pendant l'application et le séchage : entre + 8 et 30 °C. Ne pas mettre en œuvre en cas de fort ensoleillement, d'humidité relative > 90 % ou de prévision de pluie dans les 24 h suivant l'application.

Consommation

La consommation théorique est de 4-8 m²/L/couche. En pratique, le rendement dépend fortement de la porosité du support, des conditions d'application, etc. Effectuer un test préliminaire.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Jerrycan de 5 l

6. STOCKAGE

Se conserve pendant 6 mois à condition d'être stocké au sec et bien protégé entre 0 et + 30 °C.

7. DECHETS

Code CED N° 08 01 02 / 20 01 12

8. CONSIGNES DE SECURITE

Giscode : M - SK 01

Les surfaces qui ne doivent pas être traitées (comme le verre, la pierre naturelle, les céramiques, le bois, etc.) doivent être protégées à l'aide de mesures adaptées.. Protéger les yeux contre les éclaboussures. Ne pas manger ni boire pendant la mise en œuvre. Conserver hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application .Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimexclusief.be
vente@keimpeintures.be