



1. DESCRIPTION

polyChro-extérieur est **la véritable peinture Le Corbusier** - peinture de façade minérale d'aspect mat velours et d'une profondeur de teinte inégalée, réalisée dans les teintes uniques des claviers de couleurs du Maître Le Corbusier et ce, en conformité avec les directives de qualité de la Fondation Le Corbusier, Paris. polyChro-extérieur donne aux façades une profondeur et une élégance incomparables.

2. DESTINATION

polyChro-extérieur est destiné aux travaux neufs et à la rénovation d'enduits et peintures organiques à dispersion acrylique ou siloxanes bien adhérents, ainsi que pour les supports minéraux.

3. PROPRIETES

- Profondeur et intensité des teintes inégalées
- Pigments rigoureusement sélectionnés
- Aspect mat velours
- Liant minéral, naturel
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle
- Totalement écologique
- Incombustible.

Caractéristiques

- Peinture sol-silicate
- Masse volumique env. 1,50 - 1,65 g/cm³
- Diffusion en équivalence de couche d'air $S_d \leq 0,01$ m
- Brillant spéculaire à 85° mat
- Stabilité des teintes : A1

Selon la fiche technique BFS-26 (sécurité contre les altérations de couleurs sur la façade).

Teintes :

Ce sont les teintes originales de la Polychromie architecturale de Le Corbusier fabriquées artisanalement dans l'usine KEIM. Testées et sous licence. Chaque teinte a son propre certificat d'authenticité ! Les teintes suivantes sont disponibles dans la gamme polyChro-extérieur.

32001	32023	32042	32110	32140	4320O
32010	32024	32052	32111	32141	4320P
32011	32031	32053	32112	32142	
32012	32032	32060	32121	4320B	4320U
32013	32033	32082	32122	4320H	
32021	32034	32091	32123	4320L	
32022	32041	32102	32131	4320N	

(D'autres teintes de la Polychromie architecturale de Le Corbusier peuvent être fournies en polyChro-extérieur-intense).

Attention

Ne pas mélanger avec d'autres produits, y compris d'autres peintures ou colorants minéraux des gammes KEIM.

4. CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds

Le support doit être adhérent, solide, sec, propre et exempt de poussières et de graisses.

La température de l'air ambiant et celle du sujet pendant la mise en œuvre et le séchage doivent être supérieures à 5°C.

Sur les supports très absorbants, appliquer une couche d'impression régulatrice d'absorption avec le polyChro-dl.

Mise en œuvre

polyChro-extérieur s'applique au rouleau ou par projection Airless (buse 0,79 mm). Veiller à utiliser des outils de qualité.

Couche de fond : diluer polyChro-extérieur avec max. 5% de polyChro-dl (0,5 L de polyChro-dl pour 10 L de peinture).

Couche de finition : appliquer polyChro-extérieur toujours non diluée.





Temps de séchage

Respecter un temps de séchage minimum entre les différentes couches de 12 heures.

Consommation

Sur support lisse, environ 280 mL de polyChro-extérieur par m² pour 2 couches.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Seaux cylindriques de 10 L et 5 L.
Pot plastique de 1 L.

6. STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais, hors gel.
Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.

7. DESTRUCTION

Code CED : 08 01 12.
Ne recycler que les emballages vides.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (verre, pierre naturelle, céramique, etc.) par des mesures appropriées. Éliminer immédiatement les éventuelles projections sur les surfaces environnantes et de travail avec beaucoup d'eau. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Conserver le produit hors de portée des enfants.

Code Produit : M-SK 01.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

EDITION FEVRIER 2016

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

